

# I Klebstoffempfehlung

PVC/CV/PU

## Forbo Flooring I



### Untergrundvorbereitung

Untergründe (beispielhaft)	Zementestrich nach DIN EN 13813 (CT)	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich nach DIN EN 13813(CA/CAF)	Trockenestriche	Neuer Gussasphalt nach DIN EN 13813 (AS)
Grundierungen (beispielhaft)	SCHÖNOX VD ( EC1 PLUS)			Entfällt bei ausreichender Absandung
Spachtelmassen (beispielhaft)	SCHÖNOX AM ( EC1 PLUS) SCHÖNOX ZM ( EC1 PLUS R)		SCHÖNOX AM ( EC1 PLUS)	SCHÖNOX AM ( EC1 PLUS) 2-8 mm SCHÖNOX ZM ( EC1 PLUS R) 2-3 mm

### Belagsverklebung

<b>Belag</b>	<b>Homogen Vinyl:</b> Colorex Waltec EC ( $>10^6$ Ohm), Allura ceramic <b>Heterogen Vinyl:</b> Eternal, Smaragd, effect, Surstep(Sicherheitsbelag), Safestep(Sicherheitsbelag) <b>CV:</b> Novilon , Novilux	<b>Homogen Vinyl:</b> Colorex SD ( $<10^6$ Ohm), Colorex EC ( $>10^6$ Ohm)
<b>Empfohlener Klebstoff</b>	<b>SCHÖNOX EMICLASSIC®</b> Universal - Dispersionsklebstoff (EC 1 PLUS)	<b>SCHÖNOX COMBILEIT®</b> Universal-Dispersionsklebstoff (EC 1 PLUS)
<b>Auftragsgerät</b>	Zahnung TKB A1/A2	Doppelzahnung fein
<b>Verbrauch</b>	ca. 260 - 280 g/m <sup>2</sup>	ca. 300 g/m <sup>2</sup>

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften, Richtlinien und Merkblätter . Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch und/oder die Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter [www.schoenox.de](http://www.schoenox.de) oder unter [www.forbo.com](http://www.forbo.com)